

## Kvalitativní popis – Hoblované zboží

Technický kvalitativní popis obsahuje požadavky a znaky na sušené hoblované zboží. Produkty jsou vyráběny z dřeviny smrk (Picea abies), vycházející ze souladu normy ČSN EN 14081-1+A1:2011 "Konstrukční dřevo obdelníkové průřezu", konkrétního sušení na požadovanou vlhkost a hoblování.

Vyráběné hoblované produkty: Plotovky, Prkna, Latě, Hranoly, jsou určeny ke stavebnímu použití, v komorách sušené, čtyřstranně hoblované. Hoblované výrobky se doporučuje skladovat ve vodorovném směru v dobře větraných prostorech z důvodu možného zapálení a tím změně vlastností dřeva např. kroucení, praskání, zbarvení výrobků.

Přehled volných prodejních tříd v poměru zastoupení kvalit (v %):	A/B	40 : 60
	B/C	10 : 90

### Požadavky na třídu "A" a "B" viz tab. 1:

ZNAK	TŘÍDA "A/B"
<b>SUKY</b>	<p><u>Povoluje se:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- suky na hraně, které jsou dobře zarostlé a nevypadnuté</li><li>- suky dobře zarostlé v ploše, černé tužkové a křídlové suky, které neohrožují pevnost kusu</li><li>- ojediněle suky do 35 mm, které jsou vypadavé</li><li>- ojediněle krajové suky vypadnuté do velikosti 25 mm, které neohrožují pevnost kusu</li></ul> <p><u>Nepovoluje se:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vypadavé suky, shnilé suky, díry po sucích</li></ul>
<b>VYTRHANÁ VLÁKNA (opracováním poškozená místa)</b>	<p><u>Povoluje se:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- v 20 % dodaného zboží, velikost poškozených míst u hranových suků srovnatelná se sukem o průměru 15 mm</li></ul> <p><u>Nepovoluje se:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vlásečnicové trhliny</li><li>- nedohoblované a neobrobené plochy</li></ul>
<b>TLAKOVÉ ZAKŘIVENÍ (křemenitost), (křivost)</b>	<p><u>Povoluje se:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- samotná křemenitost je nepřipustná. Prohnutí do 2 % délky kusu je povoleno</li></ul>
<b>SMOLNÍKY</b>	<p><u>Povoluje se:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- smolníky o velikosti 5x50 mm nebo jiná plocha odpovídající rozměru. Na každý 1bm povolen 1 takový smolník, rozdělení na kusu libovolné.</li><li>- smolníky menší než 3x30 mm nejsou zohledňovány</li><li>- smolníky nesmí tvořit velkou skupinu</li></ul>
<b>TRHLINY</b>	<p><u>Povoluje se:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- čelní trhliny, které nesmí být delší než je šířka daného kusu</li><li>- čelní trhliny nesmí být delší než šíře daného kusu</li><li>- ojedinělé vlásečnicové trhliny</li></ul> <p><u>Nepovoluje se:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- trhliny ohrožující pevnost kusu, krajové trhliny ohrožující pevnost kusu, souběžné trhliny, odlupčivé trhliny, kruhové trhliny</li></ul>
<b>ROZMĚRY</b>	<p><u>Povoluje se:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- rozměrový úbytek u hoblovaného zboží na výšku a šířku do - 1 mm</li><li>- rozměrový úbytek u hoblovaného zboží na výšku a šířku do - 1 mm</li><li>- přípustněn je nadměrek v délce a šířce</li></ul>

ZNAK	TŘÍDA "A/B"
DŘEŇ	<u>Povoluje se:</u> - dřev do 1/2 délky je přípustná
ZABARVENÍ (barevné rozdíly)	<u>Povoluje se:</u> - přípustné jsou lehké změny barvy, nesmí obsahovat měkkou a tvrdou hnilobu
POŠKOZENÍ NAPADENÍM HOUBOU	Nepovoluje se
POŠKOZENÍ HMYZEM	Nepovoluje se
OBLINY	Nepovoluje se
ZÁROST KŮRY	<u>Povoluje se:</u> - v množství a rozsahu povolené velikosti suků, nesmí obsahovat hnilobu

**TŘÍDA "C":**

Jsou v ní obsaženy produkty hoblovaného zboží, které nejsou vyhovující znakům volné prodejní třídy "A/B".

**VLHKOST:**

Hoblované zboží (latě, prkna, hranolky) - sušeno na rozsah vlhkosti  $12 \pm 3$  %.

Hoblované zboží (latě, prkna, hranolky) - sušeno na rozsah vlhkosti  $15 \pm 3$  %.

Pokud je požadavek na odlišné vlhkosti, musí tak být domluveno oběma stranami.

Při změně vlhkosti vzduchu se může lišit vlhkost dřeva a tím se mohou změnit rozměry hotového produktu v době dodání.

Aklimatizace před montáží - po dodání na místo stavby je nutné patřičnou dobu nechat palubky aklimatizovat, která závisí na podmínkách, ročním období a podmínkách na stavbě.

**REKLAMACNÍ PODMÍNKY:**

Veškeré případné chyby třídění a odchylky vlhkosti obkladových a podlahových produktů od výše uvedených třídících znaků z norem se považují za zjevné vady. Rozhodujícím okamžikem pro posouzení kvality a vlhkosti je okamžik předání zboží odběrateli. Výrobce nemůže ručit za vady, primárně změny vlhkosti, které vzniknou během dalšího skladování, manipulace s výrobky. Případné kvalitativní vady je možné reklamovat pouze u kusů, které nebyly dále zpracovány, tj. nebyly povrchově upraveny, nebyly kráceny atd. V případě reklamací týkající se vlhkosti, rozměrů či třídění znaků, bude proveden odběr vzorků z dodaného celkového množství v souladu s normou, pokud se výrobce a zákazník nedomluví jiným způsobem.